

SPÉCIFICATION TECHNIQUE DES BOUCHONS M-08 Ref.: ETTM-08

Ed: 02
DATE: 15/01/21

DÉFINITION: Bouchons formés par un cylindre en liège micro-aggloméré
COMPOSITION: Liège avec 90% de sa granulométrie entre 0,25 mm - 2,50 mm

USAGE PRÉVU: Le but de ce document est d'établir les spécifications des bouchons en liège micro-aggloméré utilisés pour le bouchage des bouteilles de vins tranquilles

SPÉCIFICATIONS PHYSIQUES (UNE 56933:2019)

	Valeurs		Valeurs
Diamètre (mm)	±0,3	Densité apparente (kg/m ³)	240-350
Longueur (mm)	±0,5	Humidité (%)	3-8
Récupération instantanée (%)	≥86	Poussière adhérente (g/bouchon)	<0,001
Récupération 1 heure (%)	≥95	Force d'extraction (daN)	15-40
		Capillarité ¹ (mm)	2,5

¹ Hauteur maximale, au-dessus du niveau du réactif à la surface latérale externe

HALOANISOES EXTRACTIBLES (UNE 56930:2017)

	Valeurs		Valeurs
TCA (ng/L)	<LQ ²	PCA(ng/L)	<LQ ²
TeCA(ng/L)	<LQ ²	TBA(ng/L)	<LQ ²

² LQ <0,8 ng/L

MICROBIOLOGIE (UNE 56933:2019)

	Valeurs
Bactéries aérobies mésophiles revivables (ufc/bouchon)	<30
Champignons filamenteux et levures (ufc/bouchon)	<10

ANALYSE SENSORIELLE (UNE 56928:2004)

Sans odeurs ni goûts étranges

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE ET D'UTILISATION

Des recommandations sur le stockage et l'utilisation des bouchons sont décrites dans la norme UNE 56931: 2008

