

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TAPONES M-08 Ref.: ETTM-08

Ed: 03
FECHA:
16/07/26

DEFINICIÓN: Tapones formados por un cilindro de corcho microaglomerado
COMPOSICIÓN: Corcho con un 90% de su granulometría comprendida entre 0,25mm-2,50mm

USO: Este documento tiene por objeto establecer las especificaciones de los tapones de corcho microaglomerado que se utilizan para tapar botellas de vinos tranquilos

ESPECIFICACIONES FÍSICAS (UNE 56933:2019)

Valores		Valores	
Diámetro (mm)	±0,3	Densidad aparente (Kg/m ³)	240-350
		peso medio (g)	6,3
Longitud (mm)	±0,5	Humedad (%)	3-8
Recuperación instantánea (%)	≥86	Contenido de polvo (mg/tapón)	<0,001
Recuperación 1 hora (%)	≥95	Fuerza de extracción (daN)	15-40
		Capilaridad ¹ (mm)	2,5

¹ Altura máxima, por encima del nivel del reactivo en la superficie lateral externa

HALOANISOLES EXTRAÍBLES (UNE 56930:2017)

Valores		Valores	
TCA (ng/L)	<LQ ²	PCA(ng/L)	<LQ ²
TeCA(ng/L)	<LQ ²	TBA(ng/L)	<LQ ²

² LQ <0,8 ng/L

MICROBIOLOGÍA (UNE 56933:2019)

		Valores
Bacterias aerobias mesófilas revificables (ufc/tapón)		<30
Hongos filamentosos y levaduras (ufc/tapón)		<10

ANÁLISIS SENSORIAL (UNE 56928:2004)

Exento de olores o gustos extraños

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO Y USO

Las recomendaciones sobre el almacenamiento y utilización de los tapones están descritas en la norma UNE 56931: 2008

